



F L E U R I T
F L O O R

Technisch merkbld

SIERGRANULAAT MIX

Omschrijving

Hoogwaardig kwartsgranulaat voorzien van een oplosmiddelvrije polyurethaancoating met kleurpigmenten, gemixt in diverse kleurcombinaties. Door de natuurlijke oorsprong van deze granulaten kunnen kleine kleurafwijkingen voorkomen.

Producteigenschappen: Decoratief, in diverse korrelgradaties leverbaar, grote diversiteit in kleuren, zeer hoge hardheid, slijtvast, goede verwerkingseigenschappen, kleurvast en zeer goede UV bestendigheid.

Toepassing

Te gebruiken als bestanddeel voor kunstharsgebonden vloerafwerkingen. FLEURIT FLOOR Siergranulaat Mix mengen met 8% bindmiddel FLEURIT FLOOR EP BMN 06 OF 8% bindmiddel FLEURIT FLOOR PU BMN 01. Uitsluitend voor gebruik binnen.

Verwerking

Zie verwerkingsrichtlijn Siergrindvloeren.

Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog (max. 5% vocht) en stofvrij te zijn. Bovendien moet de ondergrond drukvast zijn en vrij van grote scheuren. Cementslikhuid en betonresten verwijderen d.m.v. schuren en/of slijpen. Grote scheuren vooraf repareren met gaas.

Gereedschap / Reinigen

Gereedschap reinigen met FLEURIT FLOOR Gereedschapsreiniger. Na droging van het bindmiddel zullen restanten op gereedschap moeilijk verwijderbaar zijn. Mechanische hulpmiddelen zijn dan noodzakelijk. Denk hierbij aan staalwol e.d. Verontreinigd gereedschap deponeren bij chemisch afvaldepot.

Bij twijfel, vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met onze Technisch adviseur.

TYPE GRANULAAT	MINIMALE LAAGDIKTE	VERBRUIK
Kwarts 1.0 – 2.0 mm	Ca. 5 mm	10 kg/m ²
Kwarts 1.0 – 3.0 mm	Ca. 7,5 mm	12,5 kg/m ²
Kwarts 2.0 – 3.0 mm	Ca. 7,5 mm	12,5 kg/m ²
Kwarts 3.0 – 4.0 mm	Ca. 10 mm	18 kg/m ²
Kwarts 3.0 – 5.0 mm	Ca. 12,5 mm	22 kg/m ²

TECHNISCHE GEGEVENS	WAARDE
Stofdroog	n.v.t.
Beloopbaar	n.v.t.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,6 t/m ³ (stortgewicht)
Hardheid	7 Mohs
Laagdikte	Zie bijgaande tabel
Vaste stof gehalte	100%
Verbruik	Zie bijgaande tabel
Verwerkingstijd	n.v.t.
Vlampunt	> 100 °C
Vorstbestendig	Ja
pH-waarde	n.v.t.
Verpakking	25 kg zak. Op aanvraag leverbaar in 1.000 kg big bag.
Gevaren	Zie geldend Veiligheidsinformatieblad

Arbeidsveiligheid

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie is het veiligheidsinformatieblad op te vragen bij uw leverancier.

Opslagcondities / Houdbaarheid

FLEURIT FLOOR Siergranulaat Mix is in ongeopende verpakking onbeperkt houdbaar. Bij extreem lange opslag kan er sprake zijn van licht kleurverschil.

Door de natuurlijke oorsprong van FLEURIT FLOOR Siergranulaat bevatten deze mogelijk bestanddelen zoals pyriet, die na het in contact komen met waterhoudende afwerklagen kunnen leiden tot verkleuringen als gevolg van roestvorming. DPG bv en FLEURIT FLOOR kunnen geen enkele garantie geven op het niet optreden van deze verkleuringen.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder voor aankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele beschermende rechten en bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande Technische Merkbladen ongeldig.

Versie 12-07-2016